



## Műszaki adatlap

# R848T

## Rugalmas parkettaragasztó

A Bona R848T a Bona R848 magasabb viszkozitású változata. Az ISO 17178 szerint a rugalmas, 1 komponensű szilán-alapú ragasztót a jobb bordastabilitás és a gyors kezdeti kötési szilárdság jellemzi. A többrétegű parketták, a kisebb méretű svédpadlók, valamint a normál méretű csaphornyos parketták fektetéséhez használható. Az üreges foltok kialakulásának kockázata minimálisra csökken. A feszültség az alszinten csökken. Alapozó használata általában nem szükséges. A ragasztó a nedvességgel kémiai reakcióban köt.

- Jobb bordastabilitás
- Gyors kezdeti kötési szilárdság
- Alkalmas csaphornyos parkettához
- Víz- és oldószermentes
- Jó tapadás szinte minden aljzathoz és fához
- A ragasztómaradvány könnyen eltávolítható

**Műszaki adatok**

Alap:	szilán módosított pre-polimerek
Szín:	bézs
Nyitott idő:	kb. 30 perc*
DIN EN ISO 17178:	elasztikus
GIS kód:	RS 10
EMI kód:	EC1 Plus
Affset:	A+
Felviteli eszközök:	fogazott glettvas
Tisztítás:	Bona tisztítókendők, Bona S100, aceton, etanol. A kikeményedett ragasztó csak mechanikai úton távolítható el!
Kötésidő:	24-48 óra a teljes száradásig*, 12-24 óra* eltelté után enyhén terhelhető. 12-24 óra* múlva csiszolható. A felület 24 óra* után felületkezelhető.
Tárolás/szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Kiszerezés:	15 kg-os vödör illetve különböző méretű tubusok
Tárolási idő:	Vödör: bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 1 év Tubus: bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 2 év
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

\* 20 °C-on 55%-os relatív páratartalom mellett  
További információk a kapcsolódó Biztonsági adatlapon található.

**Padló előkészítés**

A kezelendő felületnek általában egyenletesnek, teljesen száraznak, tisztának, repedésektől mentesnek és fizikailag épnek kell lennie. A terméket enyhén texturált felületre célszerű felhordani. Megfelelő esetben eleget kell tenni a helyi szabványokban vagy gyakorlati kódexekben szereplő követelményeknek. Szükség esetén a padló alapot szakszerű módon elő kell készíteni a lerakáshoz. Általában alapozó felvitele nem szükséges, ha azonban a padlóalap nehezen megmunkálható, a megfelelő alapozó (pl., Bona D501, R540 vagy R590) használata javíthat a helyzeten. Az egyenletlen padlókat H600, H610 (lyukak kitöltéséhez), H660 vagy H670 termékekkel ajánlatos kiegyenlíteni. Megjegyzés: a Bona R848T padlófűtéssel ellátott területeken is felhasználható. Az ilyen padlóknak ugyanakkor meg kell felelniük az esztrich kiszáradását célzó felfűtési protokollnak! A padló lerakása alatt, illetve az azt követő három napban az esztrich hőmérséklete nem haladhatja meg a 25°C-ot.

23.05.2019

Ezen adatlap közzétételével a termékre vonatkozó összes korábbi termékinformáció





## Műszaki adatlap

### Megfelelő aljzatok

- cement esztrich (CT) az EN 13813 szerint
- kiegyenlített aljzatok (legalább 2 mm vastag)
- kalcium-szulfát esztrich (CA) az EN 13813 szerint
- új forgácslap (P4-P7) vagy OSB2-OSB4 deszkák, szorosan összeszegezve
- más egyéb száraz és ép padlóaljzatok
- masztic aszfalt lemezek (AS) az EN 13813 szerint és egyéb padlóaljzatok, melyek érintettek a lágyítók vándorlásában, mindenképp le kell kenni egy Bona R410 vagy R540 védő réteggel.

### Feldolgozás

Mielőtt használná a ragasztót, a következő környezeti tényezőknek kell fennállniuk (közép-európai mértékek): levegő hőmérséklete: min. 18 °C, padló hőmérséklete: min. 15 °C (padlófűtéses padló esetén max. 20 °C), relatív páratartalom: max. 70%. Ha szükséges, magát az anyagot is a megfelelő hőmérsékletre kell hozni! A vödör kinyitása után távolítsa el a védőfóliát és a már kikeményedett ragasztót. Az anyagot egyenletesen vigye fel a felületre egy fogazott glettvás segítségével, a padlófajtához ajánlott mennyiségben (lásd.: Felhasználási mennyiség).

A parkettát fektesse a ragasztóra, majd finoman nyomja le a nyitott időn belül (kb. 40 perc). Csak annyi ragasztót kenjen fel, amennyit ez idő alatt le tud burkolni! Ha a teteje behártyásodott, nem szabad a parkettát rátenni! Távolítsa el a ragasztót, és vigyen fel egy friss réteget!

A rések között feljött ragasztót (amelyik közvetlenül érintkezhet a felületre kent lakkal), óvatosan el kell távolítani. A fa nedvességtartalma a helyi környezeti tényezőkkel összhangban kell, hogy legyen. Kérjük, vegye figyelembe a parketta gyártótól kapott utasításokat is!

Tömör fa parketta kell kissé párásabb, míg a többretegű vagy előre kész parketta legyen kissé szárazabb. Például Közép-Európában átlagosan 20°C-os és 50 %-os relatív páratartalom várható. Az előkészített parkettának átlagosan 8 %-kal, tömör parkettával kell rendelkeznie 9 %-kal. Az átlagtól való tipikus eltérések +/- 2 %. Ha kétségek merülnek fel, kerülje a túl száraz anyagot. Kérjük, olvassa el a parketta gyártója által készített használati utasítást is.

### Felhasználási- és parkettatípusok

Mozaik parketta

Használat: körülbelül 850 g/m<sup>2</sup>, Bona Trowel 850 F vagy 850 G

2 rétegű kész parketta

Használat: körülbelül 1000 g/m<sup>2</sup>, Bona Trowel 1000 F vagy 1000 G

22 mm csaphornyos parketta

23 mm ipari parketta

3 rétegű kész parketta

Használat: körülbelül 1250 g/m<sup>2</sup>, Bona Trowel 1250 F vagy Bona 1250

G (F = finom, G = durva)

Használjon finom simítót a kis fadarabokhoz és/vagy sima aljzathoz, és durva simítót nagy fadarabokhoz és/vagy kevésbé sima és durva felületekhez.

### Felületkezelés

A felületet már 12-24 óra elteltével fel lehet csiszolni, és 24-48 óra múlva enyhén terhelhető, 48 óra lejártával pedig már teljesen használatba vehető, illetve felületkezelhető a padló. Ezek az időpontok függenek a parketta fajtájától, a padlóaljzat nedvszívásától és a klímától is.

A Bona csak a leszállított termékért vállal felelősséget, a lerakott anyagra felelősséget nem vállal. Kétség esetén végezzen vizsgálatot. Nézze meg a Bona termék egyéb adatlapjait is.

23.05.2019

Ezen adatlap közzétételével a termékre vonatkozó összes korábbi termékinformáció

